



RES COSTRUZIONI GENERALI SRL

CE

1982

**Ares Costruzioni Generali Srl
Via Salaria km 113+700 – 02019 Posta (RI)**

M5

1982-CPR-1175

UNI EN 13108-1: 2006 AC 2008

**Conglomerato Bituminoso
CB 32 BASE 50/70 – USURA FUSO A**

Vuoti d'aria	Min 3% - Max 8%
Vuoti aggregato	Min. 14%
Vuoti riempiti	Min 60% Max 80%
Sensibilità all'acqua	N.P.D.
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati	N.P.D.
Reazione al fuoco	N.P.D.
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C
Granulometria (passante)	
<ul style="list-style-type: none">- Setaccio 16 mm- Setaccio 12,5 mm- Setaccio 8 mm- Setaccio 6,3 mm- Setaccio 4 mm- Setaccio 2 mm- Setaccio 0,500 mm- Setaccio 0,250 mm- Setaccio 0,063 mm	<ul style="list-style-type: none">100 %100 %86 %67 %52 %36 %16 %12 %8 %
Contenuto di legante	Bmin 4,5 %